



中国认可
检测
TESTING
CNAS L4672

检测报告

报告编号: DGC180625017N02

第1页 共6页

申请商:		安徽宇航派蒙防辐射科技股份有限公司	
地址:		安徽省合肥市蜀山区湖光东路 1201 号国家电子商务产业园 16 栋	
制造商:		安徽宇航派蒙防辐射科技股份有限公司	
地址:		安徽省合肥市蜀山区湖光东路 1201 号国家电子商务产业园 16 栋	
样品信息	样品名称:	PMA 石墨烯发热真丝颈带	
	款号:	PMA-C10	
	颜色:	银灰	
	品牌名称:	PMA	
检测类别:		委托送样检验	
样品接收日期:		2018-06-25	
检测日期:		2018-06-25 至 2018-07-02	
检测项目及检测结论	检测项目	判定依据	检测结论
	甲醛含量	GB 18401-2010 (B 类) 国家纺织产品基本安全技术规范	符合
	异味	GB 18401-2010 (B 类) 国家纺织产品基本安全技术规范	符合
	pH 值	GB 18401-2010 (B 类) 国家纺织产品基本安全技术规范	符合
	可分解致癌芳香胺染料	GB 18401-2010 (B 类) 国家纺织产品基本安全技术规范	符合
	耐水色牢度	GB 18401-2010 (B 类) 国家纺织产品基本安全技术规范	符合
	耐汗渍色牢度	GB 18401-2010 (B 类) 国家纺织产品基本安全技术规范	符合
	耐干摩擦色牢度	GB 18401-2010 (B 类) 国家纺织产品基本安全技术规范	符合
	纤维含量	GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识	符合
	使用说明（标识标志）	GB/T 5296.4-2012 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明	符合
外观质量	GB/T 15551-2016 丝绸织物	---	

主 检:

陈小清

审 核:

柯伟程

签 发:

日 期:



本文件不可复制, 未得到 NTEK 的书面许可, 任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的, NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明, 此检测报告的检测结果仅对送测样品负责, 送测样品保留时间为 30 天。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>



检测报告

报告编号: DGC180625017N02

第2页 共6页

检测结果:

一、国家纺织品基本安全技术规范 (GB 18401-2010) B 类

检测项目		检测方法	标准值 (B 类)	检测结果	
1	甲醛含量/ mg/kg	GB/T 2912.1-2009	≤75	未检出	
2	异味*	GB 18401-2010	无	无异味	
3	可分解致癌芳香胺染料/ mg/kg	GB/T 17592-2011	禁用	未检出	
4	pH 值	GB/T 7573-2009	4.0~8.5	6.0	
5	耐水色牢度/级	GB/T 5713-2013	≥3	变色	4-5
				沾色	-醋酸纤维 4-5 -棉 4-5 -锦纶 4-5 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5
6	耐酸性汗渍色牢度/级	GB/T 3922-2013	≥3	变色	4-5
				沾色	-醋酸纤维 4-5 -棉 4-5 -锦纶 4-5 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5
	耐碱性汗渍色牢度/级		≥3	变色	4-5
				沾色	-醋酸纤维 4-5 -棉 4-5 -锦纶 4-5 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5
7	耐干摩擦色牢度/级	GB/T 3920-2008	≥3	4-5	

结果评定: 符合

备注: 1. 禁用表示含量≤20mg/kg; 2. 未检出表示小于检测极限, 检测极限为 20mg/kg;
3. 色牢度等级表示方法为 1-5 级, 其中 1 级最差, 5 级最好; 4. 致癌芳香胺清单见附表 1;
5. “*”表示该项目不在 CMA 的认可范围内。

本文件不可复制, 未得到 NTEK 的书面许可, 任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的, NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明, 此检测报告的检测结果仅对送测样品负责, 送测样品保留时间为 30 天。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

http://www.dgntek.org.cn

检测报告

报告编号: DGC180625017N02

第3页 共6页

附表 1: 致癌芳香胺清单

序号	芳香胺名称	CAS No.
1	4-氨基联苯	92-67-1
2	联苯胺	92-87-5
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2
4	2-萘胺	91-59-8
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3
6	对氯苯胺	106-47-8
7	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4
8	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9
9	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1
10	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4
11	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7
12	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0
13	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8
14	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4
15	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4
16	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1
17	邻甲苯胺	95-53-4
18	2,4-二氨基甲苯	95-80-7
19	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7
20	邻氨基苯甲醚	90-04-0
21	2,4-二甲基苯胺	95-68-1
22	2,6-二甲基苯胺	87-62-7
23	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8
24	4-氨基偶氮苯	60-09-3

本文件不可复制, 未得到 NTEK 的书面许可, 任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的, NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明, 此检测报告的检测结果仅对送测样品负责, 送测样品保留时间为 30 天。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>



检测报告

报告编号: DGC180625017N02

第4页 共6页

二、纤维成分分析(FZ/T 01057.1-2007, FZ/T 01057.2-2007, FZ/T 01057.3-2007*, FZ/T 01057.4-2007)

检测部位:	灰色面料	白色填充物
检测结果:	100%桑蚕丝	100%聚酯纤维
备注:	1.检测结果基于结合公定回潮率的百分率;	
	2.吊牌信息与成分分析结果相符;	
	3.“*”表示该方法不在 CMA 的认可范围内。	

三、纺织品和服装使用说明 (GB/T 5296.4-2012)

检测项目		标准要求	检测结果	单项判定
1	制造者名称和地址	应标注依法登记注册的企业名称和详细的地址,进口产品应用中文标注原产地(国家名称)及代理商(或销售商)在中国依法登记注册的名称和地址。	有标注	符合
2	产品名称	应按产品的真实属性标注并符合标准要求。	有标注	符合
3	产品号型或规格	服装产品应按 GB/T 1335 或 GB/T 6411 标注号型,其它产品按产品标准规定标注号型或规格。	有标注	符合
4	纤维成分和含量	按 GB/T 29862 的规定标注产品采用的原料的成分及其含量。	有标注	符合
5	维护方法	按 GB/T 8685 规定正确标注洗涤方法。	有标注	符合
6	执行的产品标准	应标注所执行的产品国家、行业、地方或企业标准编号。	有标注	符合
7	安全类别	应根据 GB 18401 标明产品的安全类别。	有标注	符合
8	耐久性标签	第 3、4、5 项为耐久性标签必须标注的内容。	有标注	符合
9	字迹清晰规范	中文简体,同时使用的拼音、外文或少数民族文字不大于相应汉字。	有标注	符合
结果评定: 符合				

本文件不可复制,未得到 NTEK 的书面许可,任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的, NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明,此检测报告的检测结果仅对送测样品负责,送测样品保留时间为 30 天。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>



检测报告

报告编号: DGC180625017N02

第5页 共6页

四、外观质量 (参照 GB/T 15551-2016)*#

检测项目		标准要求（二等品）	检测结果	单项判定
色差（与标准样对比）		≥3-4 级	本身色差：4-5 级	---
幅宽偏差率		±3.5%	实测值：55×11cm 偏差：/	---
外观 疵点	经向疵点	外观疵点评分限度： 50.0 分/100m ²	无疵点	---
	纬向疵点		无疵点	
	其中：纬档		无疵点	
	染整疵		无疵点	
	污渍及破损性疵点		无疵点	
	边部疵点、松板印、撬小		无疵点	
注：1.检测结果中：“/”表示不适用；“---”表示不下判定。 2.“#”表示该项目不在 CMA&CNAS 的认可范围内。				

本文件不可复制, 未得到 NTEK 的书面许可, 任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的, NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明, 此检测报告的检测结果仅对送测样品负责, 送测样品保留时间为 30 天。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>

检测报告

报告编号: DGC180625017N02

第6页 共6页

样品照片:



报告完

本文件不可复制，未得到 NTEK 的书面许可，任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的，NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明，此检测报告的检测结果仅对送测样品负责，送测样品保留时间为 30 天。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>

附 件

以下照片由客户提供：

