

检测报告

报告编号: DGP190617046NC

第 1 页 共 10 页

申 请 商	: 安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司	
地 址	: 合肥市蜀山区电子商务产业园湖光东路 1201 号 16 号派蒙大厦	
以下的检测样品及样品信息由客户提供并确认:		
产品名称	: 石墨烯发热真丝眼罩	
产品型号	: E10	
品牌名称	: PMA	
制 造 商	: 安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司	
地 址	: 合肥市蜀山区电子商务产业园湖光东路 1201 号 16 号派蒙大厦	
样品接收日期	: 2019-06-17	
检测日期	: 2019-06-17 至 2019-06-20	
检测及判断依据	FZ/T 43033-2014 《丝绸眼罩》 按照客户申请要求安排测试项目	
检测结果及结论		
检测项目	判断依据	判定
外观质量	FZ/T 43033-2014	---
内在质量	FZ/T 43033-2014	合格
检测结果	: 请参见下一页。	

主 检:

陈小清

(高级工程师)

审 核:

何颖思

(主管)

签 发:

柯伟程

(技术负责人)

日 期:

2019-06-20



本文件不可复制, 未得到 NTEK 的书面许可, 任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的, NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明, 此检测报告的检测结果仅对送测样品负责, 送测样品保留时间为 30 天。本报告不作为国内社会公正性证明数据。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>

检测报告

报告编号: DGP190617046NC

第 2 页 共 10 页

检测结果:

一、外观质量 (FZ/T 43033-2014)

1. 样品: 灰色眼罩

检测项目		测试方法	标准要求 (合格品)	检测结果
1	色差	FZ/T 43033-2014	4.6 要求	--
2	规格偏差		4.6 要求	--
3	外观疵点		4.6 要求	+
4	缝制工艺		4.6 要求	+
符号说明：“+”表示符合，“×”表示不符合，“○”表示轻缺陷，“□”表示重缺陷，“△”表示严重缺陷，“--”表示不下判定。				

缺陷或不符合项说明	无
-----------	---

2. 样品: 粉色眼罩

检测项目		测试方法	标准要求 (合格品)	检测结果
1	色差	FZ/T 43033-2014	4.6 要求	--
2	规格偏差		4.6 要求	--
3	外观疵点		4.6 要求	+
4	缝制工艺		4.6 要求	+
符号说明：“+”表示符合，“×”表示不符合，“○”表示轻缺陷，“□”表示重缺陷，“△”表示严重缺陷，“--”表示不下判定。				

缺陷或不符合项说明	无
-----------	---

本文件不可复制, 未得到 NTEK 的书面许可, 任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的, NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明, 此检测报告的检测结果仅对送测样品负责, 送测样品保留时间为 30 天。本报告不作为国内社会公正性证明数据。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>

检测报告

报告编号: DGP190617046NC

第 3 页 共 10 页

3. 样品: 绿色眼罩

检测项目		测试方法	标准要求 (合格品)	检测结果
1	色差	FZ/T 43033-2014	4.6 要求	--
2	规格偏差		4.6 要求	--
3	外观疵点		4.6 要求	+
4	缝制工艺		4.6 要求	+
符号说明：“+”表示符合，“×”表示不符合，“○”表示轻缺陷，“□”表示重缺陷，“△”表示严重缺陷，“--”表示不下判定。				

缺陷或不符合项说明	无
-----------	---

本文件不可复制, 未得到 NTEK 的书面许可, 任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的, NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明, 此检测报告的检测结果仅对送测样品负责, 送测样品保留时间为 30 天。本报告不作为国内社会公正性证明数据。

检测报告

报告编号: DGP190617046NC

第 4 页 共 10 页

二、内在质量 (FZ/T 43033-2014)

1. 样品: 灰色眼罩

1.1 检测部位: 灰色面料

检测项目		检测方法	标准要求 (合格品)	检测结果		单项判定
1	耐光色牢度/级	GB/T 8427-2008 方法 3, 参照蓝色羊毛 标样 3	≥3	变色	> 3	合格
2	耐洗色牢度/级	GB/T 3921-2008 试验方法 A (1)	≥3-4	变色	4-5	合格
			≥3	沾色	-醋酸纤维 4-5 -棉 4-5 -锦纶 4-5 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5	
3	耐水色牢度/级	GB/T 5713-2013	≥3-4	变色	4-5	合格
			≥3	沾色	-醋酸纤维 4-5 -棉 4-5 -锦纶 4-5 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5	
4	耐酸性汗渍色牢度 /级	GB/T 3922 -2013	≥3	变色	4-5	合格
				沾色	-醋酸纤维 4-5 -棉 4-5 -锦纶 4-5 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5	
5	耐碱性汗渍色牢度 /级	GB/T 3922 -2013	≥3	变色	4-5	合格
				沾色	-醋酸纤维 4-5 -棉 4-5 -锦纶 4-5 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5	
6	耐摩擦色牢度/级	GB/T 3920-2008	≥3-4	干摩擦	4-5	合格
			≥3	湿摩擦	4-5	

备注: 色牢度等级表示方法为 1-5 级, 其中 1 级最差, 5 级最好。

本文件不可复制, 未得到 NTEK 的书面许可, 任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的, NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明, 此检测报告的检测结果仅对送测样品负责, 送测样品保留时间为 30 天。本报告不作为国内社会公正性证明数据。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>

检测报告

报告编号: DGP190617046NC

第 5 页 共 10 页

1.2 检测部位: 灰色松紧带

检测项目		检测方法	标准要求 (合格品)	检测结果		单项判定
1	耐光色牢度/级	GB/T 8427-2008 方法 3,参照蓝色羊毛 标样 3	≥ 3	变色	> 3	合格
2	耐洗色牢度/级	GB/T 3921-2008 试验方法 A (1)	$\geq 3-4$	变色	4-5	合格
			≥ 3	沾色	-醋酸纤维 4-5 -棉 4-5 -锦纶 4-5 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5	
3	耐水色牢度/级	GB/T 5713-2013	$\geq 3-4$	变色	4-5	合格
			≥ 3	沾色	-醋酸纤维 4-5 -棉 4-5 -锦纶 4-5 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5	
4	耐酸性汗渍色牢度 /级	GB/T 3922 -2013	≥ 3	变色	4-5	合格
				沾色	-醋酸纤维 4-5 -棉 4-5 -锦纶 4-5 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5	
5	耐碱性汗渍色牢度 /级	GB/T 3922 -2013	≥ 3	变色	4-5	合格
				沾色	-醋酸纤维 4-5 -棉 4-5 -锦纶 4-5 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5	
6	耐摩擦色牢度/级	GB/T 3920-2008	$\geq 3-4$	干摩擦	4-5	合格
			≥ 3	湿摩擦	4-5	

备注: 色牢度等级表示方法为 1-5 级, 其中 1 级最差, 5 级最好。

本文件不可复制, 未得到 NTEK 的书面许可, 任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的, NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明, 此检测报告的检测结果仅对送测样品负责, 送测样品保留时间为 30 天。本报告不作为国内社会公正性证明数据。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>

检测报告

报告编号: DGP190617046NC

第 6 页 共 10 页

2. 样品: 粉色眼罩

2.1 检测部位: 粉色面料

检测项目		检测方法	标准要求 (合格品)	检测结果		单项判定
1	耐光色牢度/级	GB/T 8427-2008 方法 3, 参照蓝色羊毛 标样 3	≥3	变色	> 3	合格
2	耐洗色牢度/级	GB/T 3921-2008 试验方法 A (1)	≥3-4	变色	4-5	合格
			≥3	沾色	-醋酸纤维 4-5 -棉 4-5 -锦纶 4-5 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5	
3	耐水色牢度/级	GB/T 5713-2013	≥3-4	变色	4-5	合格
			≥3	沾色	-醋酸纤维 4-5 -棉 4-5 -锦纶 4-5 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5	
4	耐酸性汗渍色牢度 /级	GB/T 3922 -2013	≥3	变色	4-5	合格
				沾色	-醋酸纤维 4-5 -棉 4-5 -锦纶 4-5 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5	
5	耐碱性汗渍色牢度 /级	GB/T 3922 -2013	≥3	变色	4-5	合格
				沾色	-醋酸纤维 4-5 -棉 4-5 -锦纶 4-5 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5	
6	耐摩擦色牢度/级	GB/T 3920-2008	≥3-4	干摩擦	4-5	合格
			≥3	湿摩擦	4-5	

备注: 色牢度等级表示方法为 1-5 级, 其中 1 级最差, 5 级最好。

本文件不可复制, 未得到 NTEK 的书面许可, 任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的, NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明, 此检测报告的检测结果仅对送测样品负责, 送测样品保留时间为 30 天。本报告不作为国内社会公正性证明数据。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>

检测报告

报告编号: DGP190617046NC

第 7 页 共 10 页

2.2 检测部位: 粉色松紧带

检测项目		检测方法	标准要求 (合格品)	检测结果		单项判定
1	耐光色牢度/级	GB/T 8427-2008 方法 3, 参照蓝色羊毛 标样 3	≥ 3	变色	3	合格
2	耐洗色牢度/级	GB/T 3921-2008 试验方法 A (1)	$\geq 3-4$	变色	4-5	合格
			≥ 3	沾色	-醋酸纤维 4-5 -棉 4-5 -锦纶 4-5 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5	
3	耐水色牢度/级	GB/T 5713-2013	$\geq 3-4$	变色	4-5	合格
			≥ 3	沾色	-醋酸纤维 4-5 -棉 4-5 -锦纶 4-5 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5	
4	耐酸性汗渍色牢度/级	GB/T 3922 -2013	≥ 3	变色	4-5	合格
				沾色	-醋酸纤维 4-5 -棉 4-5 -锦纶 4-5 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5	
5	耐碱性汗渍色牢度/级	GB/T 3922 -2013	≥ 3	变色	4-5	合格
				沾色	-醋酸纤维 4-5 -棉 4-5 -锦纶 4-5 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5	
6	耐摩擦色牢度/级	GB/T 3920-2008	$\geq 3-4$	干摩擦	4-5	合格
			≥ 3	湿摩擦	4-5	

备注: 色牢度等级表示方法为 1-5 级, 其中 1 级最差, 5 级最好。

本文件不可复制, 未得到 NTEK 的书面许可, 任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的, NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明, 此检测报告的检测结果仅对送测样品负责, 送测样品保留时间为 30 天。本报告不作为国内社会公正性证明数据。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>

检测报告

报告编号: DGP190617046NC

第 8 页 共 10 页

3. 样品: 绿色眼罩

3.1 检测部位: 绿色面料

检测项目		检测方法	标准要求 (合格品)	检测结果		单项判定
1	耐光色牢度/级	GB/T 8427-2008 方法 3, 参照蓝色羊毛 标样 3	≥3	变色	> 3	合格
2	耐洗色牢度/级	GB/T 3921-2008 试验方法 A (1)	≥3-4	变色	4-5	合格
			≥3	沾色	- 醋纤维 4-5 - 棉 4-5 - 锦纶 4 - 涤纶 4-5 - 腈纶 4-5 - 羊毛 4-5	
3	耐水色牢度/级	GB/T 5713-2013	≥3-4	变色	4-5	合格
			≥3	沾色	- 醋纤维 4-5 - 棉 4-5 - 锦纶 4-5 - 涤纶 4-5 - 腈纶 4-5 - 羊毛 4-5	
4	耐酸性汗渍色牢度 /级	GB/T 3922 -2013	≥3	变色	4-5	合格
				沾色	- 醋纤维 4-5 - 棉 4-5 - 锦纶 4 - 涤纶 4-5 - 腈纶 4-5 - 羊毛 4-5	
5	耐碱性汗渍色牢度 /级	GB/T 3922 -2013	≥3	变色	4-5	合格
				沾色	- 醋纤维 4-5 - 棉 4-5 - 锦纶 4 - 涤纶 4-5 - 腈纶 4-5 - 羊毛 4-5	
6	耐摩擦色牢度/级	GB/T 3920-2008	≥3-4	干摩擦	4-5	合格
			≥3	湿摩擦	4-5	

备注: 色牢度等级表示方法为 1-5 级, 其中 1 级最差, 5 级最好。

本文件不可复制, 未得到 NTEK 的书面许可, 任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的, NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明, 此检测报告的检测结果仅对送测样品负责, 送测样品保留时间为 30 天。本报告不作为国内社会公正性证明数据。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>

检测报告

报告编号: DGP190617046NC

第 9 页 共 10 页

3.2 检测部位: 绿色松紧带

检测项目		检测方法	标准要求 (合格品)	检测结果		单项判定
1	耐光色牢度/级	GB/T 8427-2008 方法 3,参照蓝色羊毛 标样 3	≥3	变色	> 3	合格
2	耐洗色牢度/级	GB/T 3921-2008 试验方法 A (1)	≥3-4	变色	4-5	合格
			≥3	沾色	-醋酸纤维 4-5 -棉 4-5 -锦纶 4-5 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5	
3	耐水色牢度/级	GB/T 5713-2013	≥3-4	变色	4-5	合格
			≥3	沾色	-醋酸纤维 4-5 -棉 4-5 -锦纶 4-5 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5	
4	耐酸性汗渍色牢度 /级	GB/T 3922 -2013	≥3	变色	4-5	合格
				沾色	-醋酸纤维 4-5 -棉 4-5 -锦纶 3-4 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5	
5	耐碱性汗渍色牢度 /级	GB/T 3922 -2013	≥3	变色	4-5	合格
				沾色	-醋酸纤维 4-5 -棉 4-5 -锦纶 3 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5	
6	耐摩擦色牢度/级	GB/T 3920-2008	≥3-4	干摩擦	4-5	合格
			≥3	湿摩擦	4-5	

备注: 色牢度等级表示方法为 1-5 级, 其中 1 级最差, 5 级最好。

本文件不可复制, 未得到 NTEK 的书面许可, 任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的, NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明, 此检测报告的检测结果仅对送测样品负责, 送测样品保留时间为 30 天。本报告不作为国内社会公正性证明数据。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>

检测报告

报告编号: DGP190617046NC

第 10 页 共 10 页

样品照片:



报告完

本文件不可复制, 未得到 NTEK 的书面许可, 任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的, NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明, 此检测报告的检测结果仅对送测样品负责, 送测样品保留时间为 30 天。本报告不作为国内社会公正性证明数据。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>