

检测报告

报告编号: DGP190926025NC

第 1 页 共 6 页

申请商	: 安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司	
地 址	: 合肥市蜀山区电子商务产业园湖光东路 1201 号 16 号派蒙大厦	
以下的检测样品及样品信息由客户提供并确认:		
产品名称	: PMA智能低压电热毯(电热丝版)/PMA智能低压电热毯(石墨烯版)	
型 号	: TK150×80-2X/TK170×150-2X/TK150×80-1X/TK170×150-1X	
品牌名称	: PMA	
制 造 商	: 安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司	
地 址	: 合肥市蜀山区电子商务产业园湖光东路 1201 号 16 号派蒙大厦	
样品接收日期	: 2019-09-26	
检测日期	: 2019-09-26 至 2019-09-30	
检测及判断依据	GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类 GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》 按照客户申请要求安排测试项目	
检测结果及结论		
检测项目	判断依据	判定
甲醛含量	GB 18401-2010 B类	合格
pH 值	GB 18401-2010 B 类	合格
可分解致癌芳香胺染料	GB 18401-2010 B 类	合格
异味	GB 18401-2010 B 类	合格
耐水色牢度	GB 18401-2010 B 类	合格
耐汗渍色牢度	GB 18401-2010 B 类	合格
耐干摩擦色牢度	GB 18401-2010 B 类	合格
纤维成分分析	---	---
检测结果	: 请参见下一页。	

主 检:

陈小清

(高级工程师)

审 核:

何颖锐

(主管)

签 发:

柯伟程

(技术负责人)

日 期:

2019-09-30

本文件不可复制,未得到 NTEK 的书面许可,任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及数据都是违法的,NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明,此检测报告的检测结果仅对送测样品负责,送测样品保留时间为 30 天。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

http://www.dgntek.org.cn

检测报告

报告编号: DGP190926025NC

第 2 页 共 6 页

检测结果:

一、国家纺织产品基本安全技术规范 (GB 18401-2010)

检测项目		检测方法	标准要求 (B 类)	检测结果		单项判定	
				1. 浅灰色面料			
1	甲醛含量/ mg/kg	GB/T 2912.1-2009	≤75	未检出		合格	
2	异味	GB 18401-2010	无异味	无异味		合格	
3	可分解致癌芳香胺染料/ mg/kg	GB/T 17592-2011	禁用 (≤20)	未检出		合格	
4	pH 值	GB/T 7573-2009	4.0~8.5	5.1		合格	
5	耐水色牢度/级	GB/T 5713-2013	≥3	变色	4-5	合格	
				沾色	-醋酸纤维		4-5
					-棉		4-5
					-锦纶		4-5
					-涤纶		4-5
					-腈纶		4-5
6	耐酸性汗渍色牢度/级	GB/T 3922-2013	≥3	变色	4-5	合格	
				沾色	-醋酸纤维		4-5
					-棉		4-5
					-锦纶		4-5
					-涤纶		4-5
					-腈纶		4-5
	耐碱性汗渍色牢度/级	GB/T 3922-2013	≥3	变色	4-5	合格	
				沾色	-醋酸纤维		4-5
					-棉		4-5
					-锦纶		4-5
					-涤纶		4-5
					-腈纶		4-5
7	耐干摩擦色牢度/级	GB/T 3920-2008	≥3	4-5		合格	

备注：1. 未检出表示小于检测极限，可分解致癌芳香胺染料的检测极限为 5mg/kg，
 甲醛的检测极限为 20mg/kg；

2. 色牢度等级表示方法为 1-5 级，其中 1 级最差，5 级最好；

3. 致癌芳香胺清单见附表 1。

本文件不可复制, 未得到 NTEK 的书面许可, 任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的, NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明, 此检测报告的检测结果仅对送测样品负责, 送测样品保留时间为 30 天。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>

检测报告

报告编号: DGP190926025NC

第 3 页 共 6 页

检测项目		检测方法	标准要求 (B 类)	检测结果		单项判定
				2. 深灰色面料		
1	甲醛含量/ mg/kg	GB/T 2912.1-2009	≤75	未检出		合格
2	异味	GB 18401-2010	无异味	无异味		合格
3	可分解致癌芳香胺染料/ mg/kg	GB/T 17592-2011	禁用 (≤20)	未检出		合格
4	pH 值	GB/T 7573-2009	4.0~8.5	5.2		合格
5	耐水色牢度/级	GB/T 5713-2013	≥3	变色	4-5	合格
				沾色	-醋酸纤维 4-5 -棉 4-5 -锦纶 4-5 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5	
6	耐酸性汗渍色牢度/级	GB/T 3922-2013	≥3	变色	4-5	合格
				沾色	-醋酸纤维 4-5 -棉 4-5 -锦纶 4-5 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5	
	耐碱性汗渍色牢度/级		≥3	变色	4-5	合格
				沾色	-醋酸纤维 4-5 -棉 4-5 -锦纶 4-5 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5	
7	耐干摩擦色牢度/级	GB/T 3920-2008	≥3	4-5		合格

备注: 1. 未检出表示小于检测极限, 可分解致癌芳香胺染料的检测极限为 5mg/kg,
 甲醛的检测极限为 20mg/kg;
 2. 色牢度等级表示方法为 1-5 级, 其中 1 级最差, 5 级最好;
 3. 致癌芳香胺清单见附表 1。

本文件不可复制, 未得到 NTEK 的书面许可, 任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的, NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明, 此检测报告的检测结果仅对送测样品负责, 送测样品保留时间为 30 天。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>

检测报告

报告编号: DGP190926025NC

第 4 页 共 6 页

附表 1: 致癌芳香胺清单

序号	芳香胺名称	CAS No.
1	4-氨基联苯	92-67-1
2	联苯胺	92-87-5
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2
4	2-萘胺	91-59-8
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3
6	对氯苯胺	106-47-8
7	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4
8	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9
9	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1
10	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4
11	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7
12	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0
13	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8
14	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4
15	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4
16	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1
17	邻甲苯胺	95-53-4
18	2,4-二氨基甲苯	95-80-7
19	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7
20	邻氨基苯甲醚	90-04-0
21	2,4-二甲基苯胺	95-68-1
22	2,6-二甲基苯胺	87-62-7
23	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8
24	4-氨基偶氮苯	60-09-3

本文件不可复制, 未得到 NTEK 的书面许可, 任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的, NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明, 此检测报告的检测结果仅对送测样品负责, 送测样品保留时间为 30 天。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>

检测报告

报告编号: DGP190926025NC

第 5 页 共 6 页

二、纤维成分分析

序号	检测部位	检测标准	检测结果/%
1	1-1 浅灰色面料	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007	聚酯纤维 100
	1-2 白色填充物 (浅灰色)	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007	聚酯纤维 100
2	2-1 深灰色面料	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007	聚酯纤维 100
	2-2 白色填充物 (深灰色)	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007	聚酯纤维 100

本文件不可复制, 未得到 NTEK 的书面许可, 任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的, NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明, 此检测报告的检测结果仅对送测样品负责, 送测样品保留时间为 30 天。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666 传真: (+86-769) 23301600 邮箱: service@ntek.org.cn



<http://www.dgntek.org.cn>

检测报告

报告编号: DGP190926025NC

第 6 页 共 6 页

样品照片:



报告完

本文件不可复制，未得到 NTEK 的书面许可，任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的，NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明，此检测报告的检测结果仅对送测样品负责，送测样品保留时间为 30 天。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>