



中国认可
国际互认
检测
CNAS L2991



CONSUMER GOODS
TEST & REVIEW
MARK

远东正大检验集团有限公司
ECT TESTING GROUP CO., LTD.

检验报告

共3页 第1页

TEST REPORT

报告编号: 1000214680-1000

委托单位	安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司	商标	PMA
委托单位地址	合肥市蜀山区国家电子商务产业园湖光东路1201号16号派蒙大厦	委托人	胡美真
生产单位名称	/	检验类别	委托检验(客户送样)
样品名称	石墨烯发热真丝肩颈宝	样品数量	2 件
样品描述	石墨烯发热真丝肩颈宝灰色	规格型号	/
安全技术类别	B类	来样日期	2019年03月07日
标注等级	合格品	签发日期	2019年03月12日
声明款号	PMA-T10		
客户附加信息	/		
检验及判定依据	GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类 GB/T 18132-2016 《丝绸服装》 合格品		
综合评定	所检项目检验结果符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类指标要求。 所检项目检验结果符合GB/T 18132-2016 《丝绸服装》 合格品指标要求。		
--- 续下页 ---			

报告专用章:



批准:

张辛

审核:

张萌

编制:

张春倩



中国·北京 经济技术开发区景园街10号D座3层

3F, D Building, NO.10, Jingyuan street, Beijing economic technological development area(BDA), China

电话(Tel): +86-10 6725 6001 传真(Fax): +86-10 6780 3778 网址(Web): www.ectcn.com 邮箱(E-Mail): ect6001@126.com



中国认可
国际互认
检测
CNAS L2991



CONSUMER GOODS
TEST & REVIEW
MARK

远东正大检验集团有限公司
ECT TESTING GROUP CO., LTD.

检验报告

共3页第2页

TEST REPORT

报告编号: 1000214680-1000

检验结果

检验项目	检验方法	要求	检验结果	单项判定
石墨烯发热真丝肩颈宝灰色				
纤维含量(%)	/	FZ/T01057-2007	/	桑蚕丝 100 (衬布除外)
甲醛含量(mg/kg)	/	GB/T 2912.1-2009 检出限:20mg/kg	≤75	未检出
pH值	/	GB/T 7573-2009	4.0~8.5	5.3
耐水色牢度(级)	变色	GB/T 5713-2013	≥3-4	4-5
	沾色	GB/T 5713-2013	≥3	4-5
耐汗渍色牢度(级)	变色	GB/T 3922-2013	≥3-4	4-5
	沾色	GB/T 3922-2013	≥3	4-5
耐干摩擦色牢度(级)	沾色	GB/T 3920-2008	≥3	4-5
异味	/	GB 18401-2010/6.7	无	无
可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)	/	GB/T 17592-2011 检出限:5mg/kg	≤20	未检出
耐湿摩擦色牢度(级)	沾色	GB/T 3920-2008	≥2	4-5
耐光色牢度(级)	变色	GB/T 8427-2008/方法3	≥3	3-4
撕破强力(N)	经向	GB/T 3917.2-2009	≥7.0	19
	纬向	GB/T 3917.2-2009	≥7.0	23

--- 检验项目结束 ---



中国·北京 经济技术开发区景园街10号D座3层

3F, D Building, NO.10, Jingyuan street, Beijing economic technological development area(BDA), China

电话(Tel): +86-10 6725 6001 传真(Fax): +86-10 6780 3778 网址(Web): www.ectcn.com 邮箱(E-Mail): ect6001@126.com

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号: 1000214680-1000

共 3 页 第 3 页

样品粘贴处/照片

